



210004349227



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1333

检验报告

Test Report

盘锦积葭生态板业有限公司

产品名称 刨花板
(芦花牌无醛芦芯板)

委托单位/委托人 盘锦积葭生态板业有限公司

检验类别 委托检验



中国林业科学研究院木材工业研究所
Research Institute of Wood Industry, Chinese Academy of Forestry
国家人造板与木竹制品质量检验检测中心
National Center of Inspection and Testing for Wood-based Panels and Wood-Bamboo Products
中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室
Inspection laboratory for Wood-based Panels and Timber, Chinese Academy of Forestry



中国林业科学研究院木材工业研究所
国家人造板与木竹制品质量检验检测中心
中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室

检验报告

No. 2023W0793


共 2 页 第 1 页

委托单位/委托人	盘锦积葭生态板业有限公司		
生产/经营单位	盘锦积葭生态板业有限公司		
产品名称	刨花板 (芦花牌无醛芦芯板)	商 标	芦花
规 格	—	检验类别	委托检验
等 级	E ₀ 级	送 样 者	李明
产品型号/类型	干燥状态下使用的家具型	到样日期	2023-04-14
样品数量	600mm×600mm×18mm 5块	生产日期/批号	—
产品构成	胶种: MDI		
检验时间	2023-04-14 ~ 2023-06-02		
检验依据和 检验项目	GB/T 4897-2015: 板内密度偏差、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、 表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、24h吸水厚度 膨胀率、握螺钉力 GB/T 39600-2021: 甲醛释放量 HJ 571-2010: 总挥发性有机化合物(TVOC)释放率(72h)		
检验结论	见本报告第2页。  检验单位(公章) 签发日期: 2023-06-05		
备 注	1. 送检样品生产/经营单位和产品原始信息由委托单位/委托人提供; 2. 本报告仅对送检样品负责。		

批准:



审核:



编写:



中国林业科学研究院木材工业研究所
国家人造板与木竹制品质量检验检测中心
中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室

检验报告

No. 2023W0793

共 2 页 第 2 页

委托单位/委托人	盘锦积葭生态板业有限公司			
生产/经营单位	盘锦积葭生态板业有限公司			
检验项目	单位	标准规定值	检验结果	判定结果
板内密度偏差	%	±10	+1.4, -1.4	合格
静曲强度	MPa	μ_L : 11.0	22.2	合格
弹性模量	MPa	μ_L : 1600	3700	合格
内胶合强度	MPa	μ_L : 0.35	0.52	合格
表面胶合强度	MPa	μ_L : 0.8	1.01	合格
2h吸水厚度膨胀率	%	μ_U : 8.0	2.5	合格
24h吸水厚度膨胀率	%	—	$X_{95\%}$: 9.8	—
握螺钉力	N	板面≥900 板边≥600	板面: 1590 板边: 1130	合格
甲醛释放量	mg/m ³	≤0.025	0.005	合格
总挥发性有机化合物(TVOC)释放率(72h)	mg/(m ² ·h)	≤0.50	0.01	合格
备注	—			

编写:

审核:

批准:

